

MÔ TẢ

- Keo dán gạch SUPER GRITONE 202 được đặc chế theo công nghệ tiên tiến của Đức là một hợp chất gốc cerment, có công thức pha chế tối ưu tạo thành hỗn hợp vữa keo chuyên dùng để dán các vật liệu trang trí. là một loại vữa dán gạch trộn sẵn, được sản xuất từ xi măng đặc chủng, silicat chọn lọc, polymer và một số phụ gia tăng tính thi công và chống thấm.

ƯU ĐIỂM

- Loại keo một thành phần trộn sẵn nên chỉ cần thêm nước khi sử dụng.
- Dễ thi công hơn vữa thường.
- Không làm tróc, nứt bề gạch nphờ có độ bám dính tốt, tăng độ bền công trình.
- Tăng độ chịu lực cho nền nhà nhờ tăng lực liên kết giữa gạch và nền
- Tăng giá trị thẩm mỹ.
- Định mức tiêu hao thấp hơn vữa thường.
- Thời gian đông chậm hơn vữa nên dễ điều chỉnh chính xác vị trí viên gạch.
- Kinh tế hiệu quả nhờ thi công nhanh và tiết kiệm chi phí duy tu.

SỬ DỤNG

Loại gạch: Gạch men, sứ (độ hút nước > 0,5%) & đá tự nhiên (độ hút nước > 0,5%, khối lượng tối đa 45kg/m²)

Bề mặt: Sàn khô và tường xi măng

Khu vực sử dụng và khổ gạch:

- Lát sàn:** Nội thất khô ráo 60cm x 60cm
- Ốp tường(*) (tối đa 2m):** Nội thất khô ráo 30cm x 60cm (đối với gạch sứ) - 60cm x 60cm (đối với gạch men)

(*) *Trét thêm một lớp keo (vữa) dán gạch mỏng, phủ đều mặt sau viên gạch để đảm bảo cường độ bám dính tốt nhất.*

• .

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng:..... Bột
- Màu: Xám hoặc trắng
- Tỷ trọng: 1,3 g/cm³ (sau khi trộn)
- Hỗn hợp sau khi trộn:..... Vữa dẻo
- Nhiệt độ khi thi công: Từ +5°C đến 35°C
- Độ bám dính sau 28 ngày ≥ 0.5 MPa:..... Đạt
- Độ bền nước khi ngâm 72 h:..... Bề mặt không bị bong rộp
- Khả năng chống ẩm:..... Rất tốt
- Khả năng chống lão hoá: Rất tốt
- Khả năng kháng dầu và dung môi:..... Tốt
- Khả năng chống axít và kiềm: Không tốt

	Khả năng biến dạng: Không biến dạng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	CHUẨN BỊ BỀ MẶT: - Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ các tạp chất, bụi xi măng, măng bám. - Đục cạo sạch vết dầu mỡ, chất bảo dưỡng bám bề mặt bê tông, vữa, vv... - Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dậm vá. - Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.
TRỘN	- Tỷ lệ trộn: Gritone® TILE 202 với 23-28% nước (theo trọng lượng). - Khoảng 5,6 – 6,3 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg. 39 bao cho 1 m³ vữa.
THI CÔNG	- Tiến hành lát gạch bình thường không cần phải ngâm nước gạch trước khi lát. - Thời gian cho phép thi công: 60 – 90 phút (ở nhiệt độ 25°C – 35°C) - Nhiệt độ cho phép thi công: 5°C – 40°C - Thời gian cho phép chà ron: Tường: sau 7 – 9 giờ - Thời gian cho phép chà ron Sàn: sau 24 giờ
ĐÓNG GÓI	25 kg/bao. 40 kg/bao.
VỆ SINH	Dùng nước làm sạch Gritone® TILE 202 chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu khi đã đông cứng chỉ loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.
LƯỢNG DÙNG	1,5 kg/mm/m²
LƯU TRỮ	Nơi khô mát có bóng râm.
AN TOÀN	Gritone® TILE 202 là sản phẩm gốc xi măng và do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
GHI CHÚ	<i>Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.</i>