

GRITONE HI-SEAL 668

TECHNICAL DATA SHET
Version GT20/04/2017

MÔ TẢ

- GRITONE HI-SEAL 668 là keo chít mạch gốc xi măng cải tiến có đặc tính bám dính cao, dùng cho gạch hút nước nhỏ và gạch bóng kiếng sử dụng khu vực khô ráo như phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Đức, có công nghệ pha chế tối ưu, tạo thành hỗn hợp men keo dùng để chít vào giữa các viên gạch lát nền hay ốp tường có độ rộng đến 6mm, bảo vệ gạch không nứt vỡ.

ƯU ĐIỂM

- GRITONE HI-SEAL 668 có thành phần gồm xi măng, cốt liệu chọn lọc, các polymer tổng hợp, phụ gia chống thấm và bột màu.
- GRITONE HI-SEAL 668 có cường độ nén và uốn cao, có khả năng chịu sốc nhiệt và chống mài mòn, không co ngót đồng thời có bề mặt nhẵn mịn, khả năng chống thấm, kháng rêu mốc và rất dễ vệ sinh. Và chịu được axit nhẹ (pH>3).

SỬ DỤNG

- Dùng cho gạch hút nước nhỏ và gạch bóng kiếng sử dụng khu vực khô ráo như phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng sản phẩm:Bột mịn
- Màu sắc18 màu
- Tỷ trọng (g/cm³)1.3 - 1.5
- Bào quản24 tháng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CG1A phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13700-3:2004, ANSI A118.6-1999, EN 13888, TCVN 7899:2008**
- Dạng hỗn hợp sau khi trộn:Vữa dẻo
- Tỷ trọng sau khi trộn (g/cm³)2.0
- Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn > 15N/mm² :đạt
- Cường độ uốn trong điều kiện tiêu chuẩn > 2,5N/mm:đạt
- Độ co ngót < 3 mm/m :đạt
- Độ hút nước sau 30min < 5 g :đạt
- Độ hút nước sau 240min < 10 g :đạt
- Độ chịu mài mòn < 1000 mm³ :đạt
- Độ bền hóa trong môi trường muối hồ bơi
- Thay đổi khối lượng 12,37%
- Thay đổi đường kính 1,06%
- Thay đổi cường độ nén -13,23%
- Độ pH hỗn hợp sau khi trộn khoảng 13
- Thời gian sử dụng sau khi trộn khoảng 2 giờ

Thời gian cho phép chít mạch sau khi dán gạch:

- Trên tường bằng vữa dán gạch đóng rắn bình thường: 4-8 giờ

- Trên tường bằng vữa dán gạch đóng rắn nhanh:1-2 giờ
- Trên tường bằng vữa (xi măng + cát) thông thường:24 giờ
- Trên sàn bằng vữa dán gạch đóng rắn bình thường:24 giờ
- Trên sàn bằng vữa đóng rắn nhanh:3-4 giờ
- Trên sàn bằng vữa (xi măng + cát) thông thường:24 giờ
- Thời gian chờ để hoàn thiện:10-20 phút
- Thời gian cho phép lưu thông nhẹ:24 giờ
- Thời gian cho phép sử dụng:7 ngày
- Nhiệt độ thi công sản phẩm:từ +5⁰C đến 35⁰C
- Khả năng chống ẩm:Rất tốt
- Khả năng kháng nước:Rất tốt
- Khả năng chống lão hóa:Rất tốt
- Khả năng chống dung môi, dầu và kiềm:Rất tốt
- Khả năng chống axit:Tốt nếu pH>3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Bề mặt phải làm bằng phẳng, cứng chắc, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và các tạp chất khác.
- Các bề mặt gốc xi măng phải được bảo dưỡng đúng kỹ thuật trước khi ốp lát.
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá.

TRỘN

- Trộn 100 phần Gritone Hi-Seal 668 trộn với 40-45 phần nước theo trọng lượng.
- Cách trộn: cho nước trộn vào một xô hoặc thùng sạch, rắc từ từ phần bột vào và trộn đều bằng một máy khoan tay có gắn cánh trộn cho đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dừng trộn trong khoảng 2-3 phút sau đó trộn lại và sử dụng.
- Khi chít mạch sàn sử dụng thanh gạt cao su loại lớn, có thể trộn keo có độ chảy cao hơn bằng cách tăng tỷ lệ nước lên một.
- Thời gian sử dụng keo là khoảng 2 giờ sau khi trộn.

ĐÓNG GÓI

- 20 gói/Thùng = 20kg.

VỆ SINH

- Làm sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi sử dụng.

LƯU TRỮ

- Nơi khô mát có bóng râm

AN TOÀN

- Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể. Sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công sản phẩm.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giá thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp.

SUPER GRITONE

GERMANY - VIET NAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q. Tân Bình

Tel: (84.28) 3974.3307 - (84.28) 3860.4565

Email: sales@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn