GRITONE GROUT 2650
Vữa rót tự lèn, không co ngót

ISO 9001: 2015

TECHNICAL DATA SHET
Version GT20/04/2017

MÔ TẢ

- **Gritone Grout 2650** là vữa trộn sẵn, một thành phần, với đặc tính tự san phẳng, tự lèn, cường độ cao, không co ngót trong quá trình đóng rắn.
- **Gritone Grout 2650** được chế biến từ xi măng cải tiến, các khoáng chất silicate đặc biệt và các loại phụ gia chuyên dụng.

ỨNG DỤNG

Dùng thích hợp cho các mục đích sử dụng như sau:

- Nền móng máy
- Bệ đường ray
- Định vị bu lông
- Cột trong các kết cấu đúc sẵn
- Gối đầu
- Các lỗ hổng
- Các khe hở
- Các hốc tường
- Nơi sữa chữa cần cường độ cao

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Gritone Grout 2650 là một hợp chất được trộn và chế biến sẵn nên rất ổn định về chất lượng và kinh tế, đồng thời rất dễ sử dụng trong việc thi công, chỉ cần thêm nước và trộn đều là có thể sử dụng ngay.
- Không co ngót trong quá trình đóng rắn và phát triển cường độ nên ổn định kích thước rất tốt
- Khả năng tự chảy cao và có thể điều chỉnh được dễ dàng
- Phát triển cường độ nhanh, mau đưa vào sử dụng
- Dễ thi công bằng các dụng cụ và phương pháp đơn giản
- Thi công cả trong môi trường có độ ẩm cao
- Không độc hại không bị ăn mòn
- Kháng va đập, rung động
- Có thể bơm vữa bằng máy bơm thích hợp

ĐẶC ĐIỂM

- Ngoại quan: .....Bột
- Màu: .....Xám
- Đóng gói (Bao).....25 kg
- cường độ nén sau 28 ngày.....40 Mpa
- Một bao cho khoảng 13 lít vữa , 77 bao được 1m3 vữa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị :

- Bề mặt cần chống thấm phải được làm sạch và cứng chắc, không chứa tạp chất, bụi, nước, xi măng, chất tháo dỡ ván khuôn và sơn bằng phương pháp cơ học…
- Chờ cho bề mặt khô thoáng, có thể dùng khí nén thổi sạch nước hoặc dùng miếng bọt thấm nước.

Thi công :

- Đổ bột Gritone Grout 2650 từ từ vào lượng nước trộn đã được định lượng trước để đạt độ sệt cần thiết cho quá trình thi công. Thông thường lượng nước trộn tối ưu là 15% so với trọng lượng bột (3,75 lít nước cho một bao Gritone Grout 2650 25 kg). Dùng máy trộn có gắn cánh trộn khuấy có tốc độ 500 – 600 vòng/phút) khoảng 3phút để đạt được độ sệt, mịn nhằm duy trì áp suất cần thiết cho hỗn hợp và tránh tình trạng ngậm khí trong hỗn hợp.
- Sau khi trộn đều, dùng bay sắt khuấy nhẹ trong vài giây để bọt khí thoát ra ngoài. Sau đó rót vữa ngay vào ván khuôn đã chuẩn bị trước một cách liên tục nhằm duy trì áp xuất cần thiết cho hỗn hợp để tránh ngậm khí trong hỗn hợp.
    - **Rót vữa lỏng ở các bệ máy:**
- Tưới nước toàn bộ khung, không để đọng nước trên các lỗ bu lông. Tốt nhất nên rót vữa lỏng vào các lỗ neo trước, sau đó rót vữa lỏng vào đế, giữ cho vữa chảy liên tục.
    - **Rót vữa lỏng vào mặt đáy:**
- Tưới nước trước khoảng 24h , không để đọng nước, giữ áp xuất thuỷ lực không đổi để cho vữa chảy liên tục, dùng cáp hoặc dây xích để đảm bảo các lỗ hổng được lấp đầy, đảm bảo bọt khí thoát ra rõ rang.
    - **Rót vữa lỏng vào các hốc lớn – thể tích lớn:**
- Độ dài của các khoảng hở ít nhất phải gấp 3 lần kích thước tối đa của cốt liệu.
- Khi rót vữa vào các khu vực có độ dày lớn hơn 60 mm , thì việc dùng thêm cốt liệu, các trường hợp đặc biệt (neo bu lông vách đá trong đường hầm). xin liên hệ bộ phận kỹ thuật để biết thêm thông tin về các sản phẩm neo bulông và vữa rót.

LƯU Ý

- Giữ bề mặt vữa lộ thiên có thể thấy được càng nhỏ càng tốt, tránh bốc hơi nước sớm bằng các biện pháp thông thường (giữ ẩm, phủ bao bố ướt…)

AN TOÀN

- Để tránh xa tầm tay trẻ em.
- Nên dùng bao tay & kính bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi uống nhầm: không nôn ói mà hãy uống 1-2 ly nước hoặc nhiều hơn để bài tiết.
- Khi bị văng vào mắt: rửa mắt bằng nước càng lâu càng tốt.
- Khi tiếp xúc với da: rửa nhiều nước và xà bông, hãy theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát và khô ráo.
- Sản phẩm chưa mở nắp có thể giữ được 3 năm kể từ ngày sản xuất.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

SUPER GRITONE

GERMANY - VIETNAM

GRITONE Co.,LTD
268-270 Đồng Đen, P.10, Q.Tân Bình
Tel: (028) 39 743 307
Email: sale@gritone.com.vn
Website: www.gritone.com.vn