



ISO 9001: 2015



GRITONE® TILE GLUE C3-502

TECHNICAL DATA SHEET

Version GT20/04/2017

MÔ TẢ

- Keo dán gạch **Gritone® Tile Glue C3-502** là một hợp chất gốc cerment, chống thấm được đặc chế theo công nghệ tiên tiến của Đức, có công thức pha chế tối ưu tạo thành hỗn hợp vữa keo chuyên dùng để dán các vật liệu trang trí.
- **Gritone® Tile Glue C3-502** là một loại vữa dán gạch, đá trộn sẵn, được sản xuất từ xi măng đặc chủng, silicat chọn lọc, polymer và một số phụ gia tăng tính thi công và chống thấm.

ƯU ĐIỂM

Gritone® Tile Glue C3-502 có những ưu điểm sau:

- Một thành phần trộn sẵn nên chỉ cần thêm nước khi sử dụng.
- Dễ thi công hơn vữa thường.
- Tăng tính chống thấm của bề mặt cần lát gạch.
- Tăng độ bền công trình, không làm bong tróc nứt bề gạch nhờ độ bám dính cao.
- Tăng độ chịu lực cho nền nhà nhờ tăng lực liên kết giữa gạch và nền.
- Tăng giá trị thẩm mỹ.
- Định mức tiêu hao thấp hơn vữa thường.
- Thời gian đông cứng chậm hơn vữa thường, dễ điều chỉnh chính xác vị trí gạch.
- Kinh tế hiệu quả nhờ thi công nhanh và tiết kiệm chi phí duy tu.

SỬ DỤNG

- Sử dụng cho tất cả các bề mặt lát gạch, phù hợp với mọi loại gạch trang trí.
- Dùng để ốp lát ceramic, granite với kích thước lớn, kể cả đá ép tổng hợp.
- Dán gạch lên gạch cũ có độ hút nước nhỏ.
- Dùng để dán cho hồ bơi, bể nước và các công trình tầng hầm.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn :

* **Tiêu chuẩn châu âu EN 12004-1 loại C2**

* **Tiêu chuẩn Mỹ ANSIA 118.1 – 1999**

* **Tiêu chuẩn ISO 13007-2004 loại C2**

* **Tiêu chuẩn TCVN 7899-1;2008 loại C2**

- Dạng:Bột
- Màu:.....Xám hoặc trắng
- Tỷ trọng:..... 1300 kg/m³
- Độ pH của hỗn hợp: 13
- Hỗn hợp sau khi trộn: Vữa dẻo
- Nhiệt độ khi thi công: +5°C đến 35°C
- Độ bám dính sau 28 ngày \geq 1 MPa:Đạt
- Độ bám dính sau khi ngâm nước \geq 1 MPa:.....Đạt
- Độ bám dính lão nhiệt hóa \geq 1 MPa:.....Đạt

	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian mở cường độ bám dính $\geq 0,5$ MPa sau ít nhất 20 min: Đạt Độ bền nước khi ngâm 72 h: Bề mặt không bị bong rộp Khả năng kháng dầu và dung môi: Tốt Khả năng chống acid và kiềm: Không tốt
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	CHUẨN BỊ BỀ MẶT: <ul style="list-style-type: none"> Chuẩn bị tốt, sạch bề mặt cấu trúc để kết dính tốt bằng cách đục bỏ các tạp chất, bụi xi măng, măng bám. Đục cạo sạch các vết dầu, mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông, vữa. Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dậm vá. Bảo hòa bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.
TRỘN	<ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ trộn: Gritone® Tile Glue C3-502 với 23-28% nước (theo trọng lượng). Khoảng 5,6 - 6,3 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg.
THI CÔNG	<ul style="list-style-type: none"> Tiến hành lát gạch bình thường mà không cần phải ngâm nước gạch trước khi lát. Thời gian cho phép thi công: 60 – 90 phút (ở nhiệt độ 25°C – 35°C). Nhiệt độ cho phép thi công: 5°C – 40°C Thời gian cho phép chà ron: Tường: sau 7 – 9 giờ Thời gian cho phép chà ron : Sàn: sau 24 giờ
ĐÓNG GÓI	<ul style="list-style-type: none"> 25 kg/bao 40 kg/bao
VỆ SINH	<ul style="list-style-type: none"> Dùng nước làm sạch Gritone® Tile Glue C3-502 chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.
LƯỢNG DÙNG	<ul style="list-style-type: none"> 1,5 kg/mm/m²
LƯU TRỮ	<ul style="list-style-type: none"> 12 tháng trong bao bì còn nguyên Bảo quản nơi khô mát có bóng râm
AN TOÀN	<ul style="list-style-type: none"> Gritone® Tile Glue C3-502 là sản phẩm gốc xi măng và do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ
GHI CHÚ	<p><i>Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.</i></p>

SUPER GRITONE

GERMANY - VIET NAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q. Tân Bình

Tel: (84.28) 3974.3307 - (84.28) 3860.4565

Email: sales@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn