

LATEX AH

TECHNICAL DATA SHEET
Version GT20/04/2017

MÔ TẢ

- **Latex AH** là hóa chất phụ gia chống thấm dạng lỏng màu trắng sữa, hợp cùng một số phụ gia đặc biệt khác, thiết kế chuyên dùng cho hỗn hợp xi măng, cát và cốt liệu dùng cho hồ dầu và vữa trát chống thấm hiệu quả cao cho các công trình xây dựng chịu áp lực nước mạnh.
- Còn là một chất kết dính hữu hiệu cho bê tông mới và cũ, hoặc dùng làm phụ gia cho vữa dán gạch và phụ gia cho vữa sửa chữa.

ƯU ĐIỂM

Latex AH có những ưu điểm sau:

- Chống thấm tuyệt hảo.
- Gia tăng cường độ.
- Tăng độ dẻo, cho phép vữa thi công dễ dàng hơn vữa thông thường.
- Tăng khả năng bám dính cho vữa trát không bị võng.
- Tăng khả năng kháng ăn mòn hóa học và mài mòn cơ học.
- Không độc hại, không ảnh hưởng môi trường xung quanh khi sử dụng.
- Sau khi ninh kết không hồi nhũ hóa khi gặp nước.
- Hiệu quả lâu bền.

SỬ DỤNG

- Vữa chống thấm cho: bể chứa nước, hồ bơi, tường chịu lực, sàn khu vệ sinh, nền bê tông, đường hầm, sânô, đập nước, đê,...
- Vữa trát trần, tường dùng cho khu vực thay đổi nhiệt độ đột ngột.
- Vữa kết nối cho bê tông cũ và mới.
- Vữa sửa chữa cho sàn và tường.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Gốc hóa Styrene Butadiene
- Đặc điểm Dạng nước lỏng
- Màu sắc Màu trắng sữa
- Tỷ trọng 1-1.03kg/l
- Độ PH 8-9
- Tỷ khối ở 25°C 1.026
- * **Định mức tiêu thụ**
 - + 0,6 l/m cho chiều dày vữa 1 cm.
 - + 0,2 l/m cho chiều dày hồ dầu 1 mm.
 - Đặc điểm Dạng nước lỏng
 - Màu sắc Màu trắng sữa
 - Tỷ trọng 1-1.03kg/l
 - Độ PH 8-9
 - Tỷ khối ở 25°C 1.026
 - Hàm lượng chất khô 25%
- * **Định mức tiêu thụ**
 - + 0,6 l/m cho chiều dày vữa 1 cm.

- + 0,2 l/m cho chiều dày hồ dầu 1 mm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Bề mặt bê tông phải được làm sạch, cứng, không dính dầu, mỡ, bụi xi măng, mảnh vụn bê tông và các tạp chất khác.
- Trám lại tất cả các vết nứt và các vết nổi trên bề mặt trước khi thi công.

TRỘN

- Hồ dầu kết nối: 1 lít Latex AH + 1 lít nước + 4kg ximăng. (quét được 4 m²)
- Hỗn hợp vữa chống thấm:
+ 1 phần Latex AH + 3 phần nước = hỗn hợp nước.
+ 1 phần ximăng + 3 phần cát sạch = hỗn hợp khô (cát phải được sàng kỹ, loại bỏ tạp chất). Đổ từ từ hỗn hợp Latex AH vào hỗn hợp khô đã trộn sẵn, trộn đến khi đạt độ sệt thích hợp cho thi công.

*** Thi công:**

1. Làm ẩm nhẹ toàn bộ bề mặt trước khi thi công nhưng không để đọng nước.
2. Quét lớp hồ dầu kết nối lên bề mặt đã được làm ẩm trước đó bằng cọ hoặc chổi.
3. Thi công lớp vữa chống thấm Latex AH trên lớp hồ dầu kết nối khi bắt đầu se mặt.

ĐÓNG GÓI

- 5 lít – 25 lít

LƯU Ý

- Trường hợp diện tích thi công quá rộng , phải quét lại lớp hồ dầu kết nối trước đó đã bị khô.
- Nên chia diện tích thi công thành từng khu vực.
- Cần bảo dưỡng bề mặt lớp vữa chống thấm khi bắt đầu se mặt để tránh tình trạng thoát hơi nước sớm do nhiệt độ, dẫn đến sự rạn nứt.

LƯU TRỮ

- Lưu trữ nơi khô ráo thoáng mát.

AN TOÀN

- Hạn chế tiếp xúc với da khi đang thi công.
- Nên mang găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khi thi công.
- Nếu bị văng vào mắt, dùng nước sạch ướp vào mắt nhiều rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt.
- Tránh xa tầm tay trẻ em

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giá thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

SUPER GRITONE

GERMANY - VIETNAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q.Tân Bình

Tel: (028) 39 743 307

Email: sale@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn