

MÔ TẢ

- Keo dán gạch **Gritone® Tile Glue C4-602** là keo dán đá cao cấp cải tiến gốc xi măng đóng rắn nhanh loại 2 thành phần và có khả năng đàn hồi tốt.
- Sau khi đóng rắn, bám dính tốt trên tất cả các bề mặt chịu được va đập, rung động và thay đổi nhiệt độ, chống lão hóa và các tác nhân hóa học.

ƯU ĐIỂM

- Gritone® Tile Glue C4-602** là vữa dán đá hai thành phần: thành phần B(bột) là chất kết dính cốt liệu mịn, thành phần A(lỏng) là phụ gia latex tổng hợp.
- Không bị co ngót đóng rắn và bám dính tốt lên tất cả các loại bề mặt, granite gritone 602 chịu được va đập, rung động và thay đổi nhiệt độ, chống lão hóa và các tác nhân hóa học nhẹ.
- Tăng tính chống thấm của bề mặt cần lát gạch.
- Tăng độ chịu lực nền nhà nhờ tăng lực liên kết giữa gạch và nền
- Kinh tế hiệu quả nhờ thi công nhanh và tiết kiệm chi phí duy tu.

SỬ DỤNG

Keo (vữa) dán gạch gốc xi măng chuyên dùng cho gạch ít hút nước kích thước siêu lớn

Loại gạch: Gạch men, sứ, granite, mosaic và đá tự nhiên (khối lượng tối đa 45kg/m²)

Bề mặt: Sàn khô và tường xi măng, gạch chống gạch, các bề mặt đặc biệt (*) như tấm xi măng sợi, tấm thạch cao,...

Khu vực và khổ gạch:

- Lát sàn:** Khổ gạch 240cm x 360cm
- Ốp tường(**):** Khổ gạch 120cm x 240cm
- Gạch chống gạch:** Nội thất 80cm x 80cm
- Hồ bơi:** Gạch hồ bơi

(*) Cần sử dụng Primer trước khi ốp, lát lên các bề mặt đặc biệt

(**) Trét thêm một lớp keo dán gạch phủ ở mặt sau viên gạch để đảm bảo độ bám dính tốt nhất.

•

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn châu âu **EN 12004-1 loại C2TE**
- Tiêu chuẩn Mỹ **ANSIA 118.1 – 1999**
- Tiêu chuẩn iso **13007-2004 loại C2TE**
- Tiêu chuẩn **TCVN 7899-1;2008 loại C2TE**

Thành phần A(lỏng):

- Dạng sản phẩm : Lỏng sệt
- Màu sắc : Trắng xanh
- Tỷ trọng (g/cm³) : 1.01

- pH :10
- Thành phần B(bột):
- Dạng sản phẩm :..... Bột trắng hoặc xám
 - Tỷ trọng (kg/m³) : 1300
 - Hàm lượng chất rắn (%) : 100
 - Bảo quản :..... 12 tháng
 - Mức độ ảnh hưởng sức khỏe : Không.
 - Dạng hỗn hợp sau khi trộn :.....Sệt
 - Tỷ trọng sau khi trộn (kg/m³) :1600
- Cường độ bám dính: (MPa)
- Sau 28 ngày ≥ 1 mpađạt
 - Sau khi ngâm nước ≥ 1 mpađạt
 - Sau khi lão hóa nhiệt ≥ 1 mpađạt
 - Thời gian mở độ bám dính $\geq 0,5$ mpa sau 30 phút : đạt
 - Độ Trượt: $\leq 0,5$ mmđạt
 - Nhiệt độ thi công sản phẩm.....+5°C đến +30°C
 - Thời gian làm việc45 phút
 - Thời gian đông rắnKhoảng 2 giờ
 - Khả năng chống axitTrung bình
 - Khả năng chống kiềm.....Rất tốt
 - Khả năng chống dầuRất tốt
 - Khả năng chống dung môi..... Rất tốt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	CHUẨN BỊ BỀ MẶT: • Bề mặt phải làm bằng phẳng, cứng chắc, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và các tạp chất khác. • Các bề mặt gốc xi măng phải được bảo dưỡng đúng kỹ thuật trước khi ốp lát. • Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vữa.
TRỘN	• Trộn 20kg thành phần B(bột) với 5kg thành phần A(lỏng) là phụ gia latex • Đổ thành phần A(lỏng) vào 1 xô sạch, đổ từ từ thành phần B(bột) vào với nhau theo tỷ lệ 1:4 đồng thời trộn bằng máy khoan có gắn cánh, trộn cho đến khi tạo thành hỗn hợp vữa đồng nhất và không bị vón cục. • Thời gian sử dụng vữa sau khi trộn là 45 phút(nhiệt độ môi trường khoảng 20°C). Thời gian này có thể thay đổi theo điều kiện thời tiết.
ĐÓNG GÓI	• Thùng 25 kg (Thành phần A(lỏng) 5kg (Xám: B(bột) 20kg,)
VỆ SINH	• Làm sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi sử dụng.
LƯỢNG DÙNG	• 1,5 kg/mm/m²
LƯU TRỮ	• 12 tháng trong bao bì còn nguyên • Bảo quản nơi khô mát có bóng râm
AN TOÀN	• Gritone® Tile Glue C4-602 là sản phẩm gốc xi măng, do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.

SUPER GRITONE

GERMANY - VIETNAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q.Tân Bình

Tel: (028) 39 743 307

Email: sale@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn