



# XI MĂNG MÀU SUPER GRITONE

TECHNICAL DATA SHEET  
Version GT01/10/12

## MÔ TẢ

-Xi Măng Màu là vữa màu gốc xi măng cải tiến có đặc tính chống mài mòn và không thấm nước theo công nghệ tiên tiến của Đức, có công nghệ pha chế tối ưu, tạo thành hỗn hợp vữa màu dùng để tô đá mài, sử dụng cho nội và ngoại thất.

## ƯU ĐIỂM

Xi măng màu có những ưu điểm sau:

- Xi Măng Màu là sản phẩm vữa màu gốc xi măng cải tiến có thành phần gồm Cement màu, cốt liệu chọn lọc, các polymer tổng hợp, phụ gia chống thấm.
- Xi Măng Màu có cường độ cơ học (cường độ nén và uốn) cao, có khả năng chịu sốc nhiệt, không bị co ngót đồng thời có bề mặt nhẵn mịn và rất dễ vệ sinh. chịu được axit nhẹ ( $\text{pH}>3$ ).

## ỨNG DỤNG

- Dùng tô đá mài hay làm hồ màu vữa trang trí
- Không trộn thêm xi măng hoặc sản phẩm khác khi sử dụng xi măng màu, tuyệt đối không được thêm nước khi vữa đã bắt đầu đông rắn.
- Không dùng nước bẩn hoặc nước nhiễm mặn để trộn xi măng màu .

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng sản phẩm: Bột mịn
- Màu sắc: 30 màu
- Tỷ trọng ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ): 2.96
- Bào quản: 06 tháng

## THÔNG SỐ THI CÔNG

- Dạng hỗn hợp sau khi trộn: Vữa dẻo
- Độ pH hỗn hợp sau khi trộn: khoảng 13
- Thời gian sử dụng sau khi trộn: khoảng 2 giờ
- Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 giờ
- Thời gian cho phép sử dụng: 7 ngày
- Nhiệt độ thi công sản phẩm: từ  $+5^{\circ}\text{C}$  đến  $35^{\circ}\text{C}$
- Cường độ nén:
  - 3 ngày: 19.8Mpa
  - 7 ngày: 23.0Mpa
  - 28 ngày: 36.1Mpa
- Cường độ uốn:
  - 3 ngày: 4.6Mpa
  - 7 ngày: 5.8Mpa
  - 28 ngày: 6.5Mpa
- Lượng nước tiêu chuẩn: 24.5 %
- Khả năng chống ẩm: Rất tốt
- Khả năng chống lão hóa: Rất tốt
- Khả năng chống dung môi, dầu và kiềm: Rất tốt
- Khả năng chống axit: Tốt nếu  $\text{pH}>3$

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT:

- Bề mặt phải làm bằng phẳng, cứng chắc, không dính bụi bẩn, dầu mỡ, sáp và các tạp chất khác.
- Các bề mặt góc xi măng phải được bảo dưỡng đúng kỹ thuật trước khi thi công.
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dặm vá.
- Quét một nước hồ dầu trước khi tô.
- Rửa sạch đá trước khi sử dụng.

---

**ĐÓNG GÓI**

- Bao 20kg.

---

**VỆ SINH**

- Làm sạch các dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch sau khi sử dụng.

---

**LƯU TRỮ**

- Nơi khô mát có bóng râm

---

**AN TOÀN**

- Sản phẩm có chứa xi măng có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với cơ thể. Sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công sản phẩm.

---

**GHI CHÚ**

*Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong Tài liệu kỹ thuật này được đúc kết từ những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tất cả các thông tin nêu trên cần được thực hiện một cách nghiêm túc nhất bởi những nhà thi công có bề dày kinh nghiệm thi công lâu dài. Chính vì vậy, trước khi sử dụng sản phẩm phải khẳng định rằng các hướng dẫn phải được áp dụng nghiêm túc với từng công tác thi công. Trong mọi trường hợp, nếu người sử dụng tự thi công thì cần phải có sự tham khảo với Bộ phận kỹ thuật của gritone nếu có gì không rõ để tránh sai sót do việc sử dụng sản phẩm mang lại.*

---

# **SUPER GRITONE**

**GERMANY - VIETNAM**

GRITONE, CO, LTD

270 Đồng Đen, P.10, Q.TB, Tp.HCM

Tel: (84.8) 3974.3307 – (84.8) 3860.4565

Email: [sales@gritone.com.vn](mailto:sales@gritone.com.vn)

Website: [www.gritone.com.vn](http://www.gritone.com.vn)