



Gritone 106

Vữa đông cứng nhanh, chặn rò rỉ, gốc xi măng



Technical Data Sheet
Version GT/01/2025

MÔ TẢ

- **Gritone 106** là vữa trộn sẵn gốc xi măng, một thành phần, khi trộn với nước sẽ tạo thành một hợp chất đông cứng nhanh, cản nước tạm thời rất hiệu quả.
- **Gritone 106** được sản xuất từ xi măng cải tiến và các phụ gia chuyên dụng, không chứa clorua, không làm ăn mòn cốt thép.

ỨNG DỤNG

Gritone 106 thích hợp sử dụng trong các hạng mục sau:

- Chặn các nơi rò rỉ nước áp lực nước trên thành bể chứa nước, tầng hầm
- Chặn rò rỉ nước áp lực qua các vách đá, các khe giữa bê tông và thép
- Chặn rò rỉ nước ở các khe của đường xe điện ngầm, cống, đường hầm...

ƯU ĐIỂM

- Dễ sử dụng, chỉ cần thêm nước vào trộn đều
- Không cần dùng các thiết bị đặc biệt, có thể trộn bằng tay
- Khả năng ninh kết và phát triển cường độ nhanh
- Kết dính tốt, không bị nứt
- Khả năng ngăn chặn nước tốt, chịu được áp lực nước cao
- Không chứa clorua, không ăn mòn cốt thép
- An toàn khi sử dụng

ĐẶC ĐIỂM

- Ngoại quan: bột
- Màu: xám
- Khối lượng thể tích: ~ 1.25 kg/lít
- Tỷ lệ trộn: Bột Gritone 106 : nước = 1: (0.15 - 0.20) theo khối lượng
- Nhiệt độ thi công: 10°C – 40°C
- Thời gian ninh kết: 60 – 90 giây (tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường)
- Đóng gói: 1kg/bao
- Lưu trữ: Nơi khô ráo, có bóng râm
- Thời hạn bảo quản: 12 tháng trong bao bì còn nguyên

THI CÔNG

Chuẩn bị :

Đục bê tông hoặc đá hình chữ U xung quanh nơi rò rỉ nước, làm sạch những mảnh vụn vỡ, tạp chất và làm sạch bằng nước trước khi thi công.

Trộn:

Đổ bột **Gritone 106** vào nước và trộn đều bằng tay sao cho đạt độ sệt cần thiết, đồng nhất, không bị vón cục rồi thi công ngay sau đó. Thông thường lượng nước trộn tối ưu là 15 - 20% theo khối lượng.

Thi công:

- Trám **Gritone 106** vừa mới trộn vào nơi đục sẵn, trám từ bên ngoài và thi công dần về trung tâm nơi rỉ nước. Chặn nơi rò rỉ nhỏ trước, dùng tay giữ chặt vật liệu tại chỗ cho đến khi đông rắn, sau đó chà bỏ lớp **Gritone 106** dư ở bề mặt.
- Nếu áp lực nước nơi rò rỉ quá lớn, dùng chốt gỗ hoặc vật liệu phù hợp để chặn sơ bộ trước khi thi công **Gritone 106**.

LƯU Ý:

- Chỉ nên trộn **Gritone 106** với số lượng nhỏ cho mỗi lần trộn để tránh sản phẩm bị đông cứng trước khi sử dụng hết.
- Không trộn **Gritone 106** với xi măng hoặc phụ gia khác

AN TOÀN BẢO QUẢN

- Để xa tầm tay trẻ em
- **Gritone 106** có tính kiềm, nên dùng găng tay và kính bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị văng vào mắt phải rửa bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế gần nhất để điều trị.
- Khi tiếp xúc với da: rửa nhiều nước bằng xà phòng
- Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát và khô ráo
- Sản phẩm chưa mở bao bì có thể bảo quản 12 tháng.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.
