Gritone Mortar EXP 422

Phụ gia vữa xây tô cho gạch và gạch bê tông nhẹ, chống co ngót, chống răn, nứt vỡ

TECHNICAL DATA SHEET
Version GT 01/12/2021

MÔ TẢ

- **Super Gritone Mortar Exp 422** là sản phẩm do phòng thí nghiệm Gritone nghiên cứu và sản xuất, khi trộn với xi măng, cát và nước theo công thức cho ra loại hỗn hợp vữa sử dụng tốt với các loại gạch.
- Thành phần **Super Gritone Mortar Exp 422** gồm: Polymer và các phụ gia đa chức năng, được trộn sẵn và đóng gói tại nhà máy Gritone.

ỨNG DỤNG

Super Gritone Mortar Exp 422 dùng cho:

- Vữa tô cho các loại gạch, gạch bê tông nhẹ
- Vữa xây tô cho các công trình dân dụng, công nghiệp
- Các công trình hoàn thiện nội ngoại thất
- Dùng cho hạng mục trong nhà và ngoài trời

ƯU ĐIỂM

- Tăng độ bám dính vượt trội
- Giữ nước và tạo độ dẻo cho vữa, chống khô nhanh
- Tăng liên liên kết giữa vữa và gạch, hạn chế bong tróc
- Hạn chế co ngót, nứt bề mặt vữa
- Ngăn ngừa nứt tường sau khi tô trát
- Hỗ trợ chống thấm, ẩm mốc cho tường
- Tăng độ bền cho công trình, tiết kiệm thời gian và chi phí

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ngoại quan: bột
- Màu: trắng
- Đóng gói: 01kg/bao
- Định mức sử dụng:
  - Trộn từ 0.03% - 0.2% **Mortar Exp 422** với hỗn hợp vữa khô (hỗn hợp vữa khô được cấp phối theo TCVN)
  - 50kg xi măng + 8 thùng cát + (75g đến 500g **Mortar Exp 422)**

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị:

- Bề mặt chuẩn bị tô trát phải được vệ sinh sạch sẽ, đặc chắc không dính bụi bặm.
- Bề mặt không dính dầu mỡ, các tạp chất.
- Cần làm ẩm sơ bề mặt trước khi tiến hành tô trát vữa.

Trộn:

- Chuẩn bị hỗn hợp vữa khô gồm xi măng và cát sạch không có tạp chất (cấp phối theo TCVN)
- Trộn từ 0.03% - 0.2% **Mortar Exp 422** với hỗn hợp vữa khô vừa chuẩn bị ở trên cho thật đều, sau đó cho 22%-25% nước vào hỗn hợp vữa khô và trộn đều để vữa đạt độ đồng nhất và dẻo theo yêu cầu. Sau 10 phút

trộn lại lần nữa rồi tiến hành thi công.
* **Lưu ý:** Có thể tăng giảm lượng phụ gia **Mortar Exp 422** tùy theo độ dẻo mong muốn.

VỆ SINH	• Làm sạch vữa khi chưa đông cứng khỏi thiết bị và dụng cụ thi công bằng nước. • Khi sản phẩm đã đông cứng, nên làm sạch bằng biện pháp cơ học.
BẢO DƯỠNG	• Bề mặt thi công phải được bảo dưỡng để đạt hiệu quả tối ưu, tránh để trường hợp vữa khô quá sớm.
LƯU TRỮ	• Tối thiểu 12 tháng, nếu lưu trữ đúng cách, để nơi khô ráo, thoáng mát khi bao bì chưa mở.
AN TOÀN	Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch, sau đó nên đến cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra.
GHI CHÚ	Những *thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.*

Gritone Co.,Ltd
270 Dong Den Str, Bay Hien Ward, HCMC
Tel: 028. 3974 3307
Mail: Sales@gritone.com.vn
www.gritone.com.vn