



ISO 9001: 2015



GRITONE SELF LEVELING SLC4273

TECHNICAL DATA SHEET

Version GT 20/04/2017

MÔ TẢ

- **Gritone Self Leveling SLC 4273** được sử dụng để làm phẳng và nhẵn các bề mặt cũ và mới trước khi thi công các loại sàn PVC, sàn cao su, sàn bê tông..., tại khu vực chịu tải trọng và thường xuyên.
- **Gritone Self Leveling SLC 4273** được sử dụng để thi công khu trong nhà với độ dày từ 1-5mm cho mỗi lớp.

ỨNG DỤNG

- **Gritone Self Leveling SLC 4273** chuyên dùng để làm phẳng các bề mặt sàn bê tông và láng nền xi măng. Làm phẳng các bề mặt gốc thạch cao, làm phẳng sàn cũ đã ốp gạch ceramic, đá tự nhiên...

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Dạng :.....Bột
- Màu :.....Xám
- Hỗn hợp sau khi trộn:.....Vữa lỏng
- Tỷ trọng (g/cm^3) :.....1.2
- Tỷ lệ trộn :.....4 bột : 1 nước
- Chiều dày khi thi công mỗi :.....1-5 mm
- Khả năng tự san phẳng :.....Rất tốt
- Tỷ trọng hỗn hợp (kg/m^3) :.....2000
- Cường độ nén :.....22 Mpa
- Cường độ uốn :.....7 Mpa
- Nhiệt độ thi công :.....+5°C - 35°C
- Độ pH của hỗn hợp:.....12
- Thời gian sử dụng sau khi trộn :.....30 phút
- Thời gian cho phép sử dụng :.....24h

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt :

- Bề mặt thi công cần phải cứng chắc, không có bụi bẩn, dầu mỡ, sơn, sáp hay các tạp chất khác.
- Đổ nước (theo tỉ lệ 4 bột : 1 nước) trước tiên đổ nước và thùng trộn sau đó đổ từ từ **Gritone Self Leveling SLC 4273** vào và trộn đều bằng máy trộn có gắn cánh trộn, nên trộn từ từ và thật kỹ (tốc độ tối đa 400vòng/phút) trong vài phút đầu để bọt khí thoát ra khỏi sản phẩm và tránh hiện tượng vón cục, có thể trộn **Gritone Self Leveling SLC 4273** bằng các loại máy trộn lớn nếu muốn trộn số lượng lớn sản phẩm.
- Nên trộn lại **Gritone Self Leveling SLC 4273** Sau vài phút và tiến hành thi công.

- **Gritone Self Leveling SLC 4273** được thi công bằng bay kim loại lớn hoặc thanh gạt, chiều dày thi công từ 1-5 mm, có thể dùng máy bơm để thi công. Nếu thi công lớp thứ 2 phải thi công ngay khi lớp thứ nhất vừa cứng, dưỡng ẩm ít nhất 03 ngày trước khi thi công.
- Các sàn gạch ceramic, gỗ, thảm... được phủ lên ngay khi lớp này đã khô.
- Các sản phẩm như Tile Glue 302, Tile Glue 402, Tile Glue 502, Granite 602.. có thể thi công lên trên sàn **Gritone Self Leveling SLC 4273**.

Thời gian chờ

- Thời gian chờ trước khi thi công các loại sàn nói trên lên lớp **Gritone Self Leveling SLC 4273** tùy thuộc vào độ ẩm, nhiệt độ môi trường cũng như chiều dày của loại vật liệu sàn, thông thường từ 24h - 48h.

ĐÓNG GÓI	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg/bao
VỆ SINH	<ul style="list-style-type: none"> • Dùng nước làm sạch Gritone Self Leveling SLC 4273 chưa đông cứng khỏi dụng cụ và thiết bị. Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng các biện pháp cơ học.
LƯU TRỮ	<ul style="list-style-type: none"> • 12 tháng • Nơi khô mát có bóng râm, trong bao bì còn nguyên.
AN TOÀN	<ul style="list-style-type: none"> • Gritone Self Leveling SLC 4273 là sản phẩm gốc xi măng và do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, rửa sạch ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
GHI CHÚ	<p><i>Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.</i></p>

SUPER GRITONE

GERMANY - VIET NAM

GRITONE Co.,LTD

268-270 Đồng Đen, P.10, Q. Tân Bình

Tel: (84.28) 3974.3307 - (84.28) 3860.4565

Email: sales@gritone.com.vn

Website: www.gritone.com.vn