



GRITONELASTIC 5268

TECHNICAL DATA SHEET
Version GT01/04/09

ĐẶC ĐIỂM

- GRITONELASTIC 5268: là phụ gia dạng lỏng dùng cho các loại vữa trít mạch gốc xi măng.

PHẠM VI SỬ DỤNG

GRITONELASTIC 5268: được sử dụng thay thế cho nước trộn khi chuẩn bị các loại vữa màu trít mạch gốc xi măng, cải thiện độ chống thấm, độ bám dính và độ chống mài mòn của vữa, đồng thời làm giảm độ xốp.

ỨNG DỤNG

GRITONELASTIC 5268: các ứng dụng điển hình sau:

- Trít mạch vữa mặt ngoài nhà, bể bơi, sân nhà, ban công.
- Trít mạch vữa các sàn chịu tải trọng nặng và đòi hỏi làm việc dưới ứng suất cục bộ.
- Sửa chữa mạch vữa cũ, hỏng hoặc chất lượng kém.
- Trít mạch vữa cho tường và sàn trên các loại bề mặt co giãn (gỗ gỗ dán..)
- Trít mạch vữa cho tường và sàn ốp lát gạch mosaic ceramic hoặc mosaic thủy tinh.
- Trít mạch vữa cho tường và sàn chịu lau rửa thường xuyên, cả ở khu vực thường xuyên có hơi nước như phòng thay quần áo cho vận động viên, phòng tắm... ở sân vận động và bể bơi.
- Trít mạch vữa cho sàn lát gạch cotto và các loại gạch khác cần đánh bóng khi ốp lát.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

GRITONELASTIC 5268: là phụ gia dạng lỏng có gốc là các polymer tổng hợp, khi trộn với các loại vữa trít mạch gốc xi măng sẽ tạo cho vữa các tính chất sau:

- Tăng độ đặc chắc và độ chống mài mòn.
- Cải thiện quá trình thủy hoá và các chất kết dính gốc xi măng và làm tăng độ bám dính của vữa lên các góc cạnh của viên gạch.
- Làm giảm độ xốp và độ hút nước, giúp dễ vệ sinh mạch vữa.

GRITONELASTIC 5268: có thể sử dụng với tất cả các loại vữa trít mạch gốc xi măng và không làm biến màu vữa.

ĐẶC ĐIỂM & ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Ngoại quan:Chất lỏng
Màu:Trong suốt
Định mức sử dụng ($m^2/lít$): $12m^2$
(phụ thuộc vật liệu)
Hiệu quả sử dụng (năm), khoảng6
Đóng gói (bình nhựa, lít).....can 1-5-25 lít
pH.....13,2
Khối lượng riêng ($23^{\circ}C, g/mL$).....1,025
Hàm lượng chất không bay hơi.....6,1%
Độ nhớt.....0,005(%)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Lắc đều trước khi dùng, nên sử dụng phạm vi nhỏ trước khi dùng hàng loạt.
- Rót GRITONELASTIC 5268 vào một xô sạch theo lượng qui định rồi lắc từ từ bột vữa GRITONELASTIC 5268 và trộn đều cho đến khi được hỗn hợp vữa dẻo và đồng nhất.
- Sàn thi công bằng hỗn hợp vữa trít mạch kẻ trên cho phép lưu thông nhẹ sau khoảng 24giờ.
- Các bề mặt thi công bằng vữa trít mạch kẻ trên có thể sử dụng được sau 7-10 ngày, bề bơi và bề nước có thể bơm nước vào sau 7-10 ngày.
- Vệ sinh dụng cụ và xô trộn vữa bằng nước trước khi vữa cứng.

Xin lưu ý:

- Không quét hóa chất khi phơi nắng vật liệu quá nóng hoặc đem phơi nắng liền sau khi quét.
- Nếu độ khô của vật liệu trước khi xử lý không đảm bảo thì hiệu quả chống thấm rất thấp.
- Hướng dẫn sử dụng này chỉ có giá trị tham khảo, không có trách nhiệm pháp lý, người sử dụng cần đảm bảo việc sử dụng sản phẩm phù hợp với mục đích của mình và phù hợp với với mục đích của mình và phù hợp với các quy định của địa phương.

AN TOÀN BẢO QUẢN

- + Để tránh xa tầm tay trẻ em.
- + Nên dùng bao tay & kính bảo vệ mắt khi thi công.
- + Khi uống nhầm: không gây nôn ói mà hãy uống 1-2 ly nước hoặc nhiều hơn để bài tiết.
- + Khi bị văng vào mắt: rửa mắt bằng nước càng lâu càng tốt.
- + Khi tiếp xúc với da: rửa nhiều nước và xà bông, hãy theo hướng dẫn của bác sĩ.
- + Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát và khô ráo, tránh sương giá.
- + Sản phẩm chưa mở nắp có thể giữ được 3 năm kể từ ngày sản xuất.

GHI CHÚ: Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giả thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng

SUPER GRITONE
GERMANY - VIETNAM

TÂN HOÀNG MINH LTD
320 Đồng Đen, P.10, Q.TB, Tp.HCM
Tel: (84.8) 3974.3307 – (84.8) 3860.4565
Email: sales@gritone.com.vn
Website: www.gritone.com.vn